



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Aurora Finitura**

**CODICE ARTICOLO**  
**361**

*Rivestimento decorativo*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>E' un prodotto innovativo che nasce da una lunga ricerca dei nostri laboratori. E' un rivestimento decorativo cromatico ad effetto cerato con riflessi iridescenti. A base di emulsioni acriliche, cera e pigmenti iridescenti particolari. Forma una pellicola smacchiabile, traspirante, idrorepellente. Esente da solventi ed emissioni nocive.</i>
<b>Campi d impiego</b>	<i>Decorazioni di pareti, cartongesso, colonne e altri supporti rigidi, previa adeguata preparazione del fondo. Aurora dona alle pareti effetto estetico di alto pregio. Riflette la luce che riceve dando una sensazione di cromaticità nuova, moderna e calda.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 1</i>
<b>Colori</b>	<i>Colorata</i>

**MODO DI IMPIEGO**

<b>Applicazione</b>	<i>Applicare sulla parete adeguatamente preparate 2 mani di Aurora Fondo Colorato con rullo raso, pennello o airless. Ad avvenuto asciugamento (12 ore circa a 20 °C), applicare Aurora Finitura tal quale con spugna sintetica (a mezza luna o tonda), tamponando con piccole curve in un'unica mano, procedendo dall'alto verso il basso, in modo uniforme e regolare, evitando colature, sino alla completa copertura. E' consigliabile che il lavoro sia iniziato e terminato dalla stessa persona per ottenere un effetto ed una cromacità uniforme. La parete così decorata è lavabile dopo 15 giorni dall'applicazione.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Nessuno. Pronto all'uso.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Spugna sintetica a mezza luna, spugna sintetica tonda, tampone in pelle.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Iridescente satinato.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>2 ore fuori tatto, 48 ore in profondità; sovraverniciabile con altra mano di diverso colore dopo 8 ÷ 12 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Aurora Finitura**

*Rivestimento decorativo*

**CODICE ARTICOLO  
361**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	16 mq/L
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	8,0 ÷ 9,0
Viscosità	Brookfield cps 300 ± 20% Vel. 20 gir.2
COV	15 g/l
PVC	17,2
% Solidi in volume	26,8%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

***Rivestimento decorativo cromatico ad effetto cerato (Tipo Aurora Finitura della Marmoplast S.n.c.)***

**Caratteristiche generali**

*E' un prodotto innovativo che nasce da una lunga ricerca dei nostri laboratori. E' un rivestimento decorativo cromatico ad effetto cerato con riflessi iridescenti. A base di emulsioni acriliche, cera e pigmenti iridescenti particolari. Forma una pellicola smacchiabile, traspirante, idrorepellente. Esente da solventi ed emissioni nocive.*

**Contenuto solidi in volume**

26,8%

**Peso specifico**

1,00 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

*Iridescente satinato.*

**Essiccamento a 20°C**

*2 ore fuori tatto, 48 ore in profondità; sovraverniciabile con altra mano di diverso colore dopo 8 ÷ 12 ore.*