



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Aurora Fondo

**CODICE ARTICOLO
360**

Pittura di fondo per Aurora Finitura

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Idropittura acrilica lavabile, traspirante, inodore. Ottima copertura dopo la colorazione con Aurora Toner. Eccellente distendibilità. Ottima tenuta del colore.</i>
Campi d'impiego	<i>Idropittura di fondo di pareti e supporti che devono essere decorati successivamente con Aurora Finitura. E' applicabile su intonaci interni, cartongesso, legno e i suoi derivati.</i>
Confezioni	<i>L 4</i>
Colori	<i>27 colori di cartella</i>

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	<i>I fondi da trattare devono essere asciutti, puliti, privi di parti friabili, efflorescenze, macchie d'unto e grasso. Su pareti verniciate con pitture lavabili in buon stato, applicare direttamente 2 passate di Aurora Fondo colorato, diluito con il 20% d'acqua. Su intonaci nuovi, sferinanti, o rasati con stucco, applicare una mano di fissativo acrilico "Murisol" diluito con il 300% d'acqua. Aggiungere su ogni confezione da L 4 di Aurora Fondo, un "Aurora Toner" del colore scelto sulla cartella colori. Mescolare bene sino ad ottenere una colorazione uniforme della pittura. Diluire con il 20% d'acqua. Applicare due passate a distanza di almeno 8 ore. Sopraverniciabile con Aurora Finitura dopo 12 ore circa (rif. a 20°C). L'applicazione può essere eseguita con pennello in setola, rullo raso o airless.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. 20% circa in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello in setola, rullo a pelo, apparecchiatura airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>2 ore fuori tatto, sovraverniciabile dopo 8 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Aurora Fondo

**CODICE ARTICOLO
360**

Pittura di fondo per Aurora Finitura

CARATTERISTICHE

Resa teorica	6 mq/lt. (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,37 Kg/L
pH	8,0 ÷ 8,5
Viscosità	Brookfield cps 25000 ± 20% Vel. 20 gir.6
COV	22 g/l
PVC	67,2
% Solidi in volume	37,5 %
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Pittura di fondo per Aurora Finitura (Tipo Aurora Fondo della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Idropittura acrilica lavabile, traspirante, inodore. Ottima copertura dopo la colorazione con Aurora Toner. Eccellente distendibilità. Ottima tenuta del colore.

Contenuto solidi in volume 37,5 %

Peso specifico 1,37 Kg/L

Aspetto della pellicola Opaco

Essiccamento a 20°C 2 ore fuori tatto, sovraverniciabile dopo 8 ore.