



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Fixol

CODICE ARTICOLO
133

Fissativo acrilico in emulsione acquosa

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Primer a base di resina stirolo-acrilica all'acqua per interni ed esterni, trasparente, antisfarinante, di buona qualità, antimuffa. Resistente agli alcali. Consente l'ancoraggio di idropitture e rivestimenti plastici, favorendo un minor consumo di prodotto, specie su intonaci nuovi e non trattati.</i>
Campi d'impiego	<i>Fondo impregnante per intonaci civili e industriali, interni ed esterni, calcestruzzo, mattoni, pietra.</i>
Confezioni	<i>L5 - L1</i>
Colori	<i>Trasparente</i>

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Diluire il prodotto e applicare in unica mano con attrezzo desiderato. Evitare l'applicazione in condizioni ambientali critiche: tempo piovoso, pareti gelate, forti insolazioni.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. 300% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo sintetico, apparecchiatura airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Satinato, trasparente.</i>
Essiccamento a 20°	<i>3 ore circa.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Fixol

CODICE ARTICOLO
133

Fissativo acrilico in emulsione acquosa

CARATTERISTICHE

Resa teorica	20 mq/lt (prodotto diluito), secondo la porosità del supporto (1 mano).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 3000 ± 20% Vel. 20 gir. 4
COV	5 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	-

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

***Fissativo murale a base di resina acrilica in emulsione acquosa
(Tipo Fixol della Marmoplast S.n.c.)***

Caratteristiche generali

Primer a base di resina stirolo-acrilica all'acqua per interni ed esterni, trasparente, antisfarinante, di buona qualità, antimuffa. Resistente agli alcali. Consente l'ancoraggio di idropitture e rivestimenti plastici, favorendo un minor consumo di prodotto, specie su intonaci nuovi e non trattati.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

Satinato, trasparente.

Essiccamento a 20°C

3 ore circa.