



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Graffiato Acrilico

**CODICE ARTICOLO
406**

Rivestimento plastico graffiato per esterni ed interni

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Rivestimento murale plastico di alta qualità per esterni ed interni di granulometria media di 1.8 mm. E' costituito da un legame stirolo-acrilico in dispersione acquosa, graniglie e sabbie al quarzo, pigmenti stabili alla luce, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione e idrorepellente. Il Graffiato è caratterizzato da un buon grado di elasticità permanente, idrorepellenza, ottima resistenza meccanica all'abrasione ed all'azione degli agenti atmosferici, consente una equilibrata traspirabilità del supporto. E' inodore e non è infiammabile, quindi può essere usato anche in ambienti interni.</i>
Campi d'impiego	<i>E' indicato per rivestire pareti esterne ed interne, con una piacevole finitura estetica. Si può applicare su intonaco civile, calcestruzzo, sistemi termoisolanti a cappotto.</i>
Confezioni	<i>Kg 20</i>
Colori	<i>Bianco e colori di cartella "ESTERNI 2010"</i>

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	<i>I supporti devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Riprendere eventuali crepe e difetti superficiali con Superstucco per Esterni. Eseguire quindi l'imprimatura con il primer acrilico Murisol diluito con acqua al 300% o in caso di supporti molto sfarinanti i primer Idrovelton o Bi-Acrlil. Per intonaci cavillati applicare 1 mano di fondo elastomerico Elax-Uv Rasante dello stesso colore del Graffiato. Su intonaco in buono stato pulito e asciutto applicare una mano di Quarzo liscio dello stesso colore del Graffiato e attendere la perfetta essiccazione del film. Mescolare accuratamente il Graffiato prima dell'uso, stendere il rivestimento con frattone d'acciaio inox in modo omogeneo quindi ripassare con frattone di plastica con movimenti verticali. Lavare di tanto in tanto gli attrezzi con acqua. Evitare l'applicazione del Graffiato in condizioni ambientali critiche: vento, pioggia, nebbia, pareti gelati o fortemente riscaldate.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Frattoni d'acciaio inox e frattone di plastica.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Rustico opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 4 ore circa, in profondità 12 - 16 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Al fine di evitare indesiderati effetti ottici di "distacco" o "ripresa" si raccomanda di non interrompere la lavorazione della parete una volta iniziata.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Graffiato Acrilico

**CODICE ARTICOLO
406**

Rivestimento plastico graffiato per esterni ed interni

CARATTERISTICHE

Resa teorica	1,8 - 2,0 kg/mq con un spessore minimo di 2 mm.
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1.93 Kg/L
pH	8.5
Viscosità	Brookfield cps 280000 ± 20% Vel. 10 gir.76
COV	15 g/l.
PVC	79%
% Solidi in volume	63%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	Non utilizzare, nello stesso lavoro, produzioni del medesimo colore ma con lotti della base diversa: nel caso, premiscelare tra loro i prodotti. Prima della posa in opera del prodotto controllare sempre la conformità della tinta.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

***Rivestimento plastico graffiato per esterni ed interni
(Tipo Graffiato Acrilico della Marmoplast S.n.c.)***

Caratteristiche generali

Rivestimento murale plastico di alta qualità per esterni ed interni di granulometria media di 1.8 mm. E' costituito da un legame stirolo-acrilico in dispersione acquosa, graniglie e sabbie al quarzo, pigmenti stabili alla luce, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione e idrorepellente. Il Graffiato è caratterizzato da un buon grado di elasticità permanente, idrorepellenza, ottima resistenza meccanica all'abrasione ed all'azione degli agenti atmosferici, consente una equilibrata traspirabilità del supporto.

Contenuto solidi in volume

63%

Peso specifico

1.93 Kg/L

Aspetto della pellicola

Rustico opaco.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 4 ore circa, in profondità 12 - 16 ore.