



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Guaina Pedonabile

Guaina elastomerica idrorepellente

**CODICE ARTICOLO
700**

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Rivestimento a base di resina acrilica plastificata elastomerica, cariche inerti fini, pigmenti e speciali additivi atti a garantire una elevata elasticità (dilatabile sino al 300%). Perfettamente idrorepellente, verificabile già dopo alcune ore dall'asciugamento. Aderisce perfettamente sui normali supporti edili, offrendo un'elevata resistenza alle intemperie, all'ozono, ai vari cicli gelo-disgelo e agli alcali, non sfarinante e non blistering. Il suo film elastico non risente delle sollecitazioni del supporto. Guaina Pedonabile è un prodotto all'acqua, non è nocivo e non è infiammabile.</i>
Campi d'impiego	<i>Protezione ed impermeabilizzazione di terrazzi, manti bituminosi, facciate esterne, supporti cementizi soggetti ad infiltrazione ed a degrado. Per le sue caratteristiche di elevata elasticità non indicato su terrazzi soggetti al traffico pedonale. Armato con fibre di vetro viene utilizzato per la riparazione e protezione di terrazzi con crepe e lesioni dinamiche.</i>
Confezioni	<i>L14 - L4</i>
Colori	<i>Bianco - Grigio</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>I supporti da trattare devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura, macchie d'unto o grasso. Asportare muschio, alghe e sporco in genere raschiando, spazzolando e dove necessario lavare con una soluzione di acqua e detergente e successivo risciacquo con acqua. In genere non necessita l'uso di fissativi. Tuttavia in presenze di supporti difficili (escluso guaine bituminose), molto assorbenti e dove permangono tracce di sporco, si consiglia di applicare 1 mano di primer Idro velton, pronto all'uso, al fine di consolidare il supporto e garantire un buon grado di adesione. Su terrazzi pavimentati con pietre di Corigliano o dove necessita ripristinare giunti di pavimenti: applicare uno o più strati di malta elastica fibrorinforzata bicomponente Maltaflex. Procedere quindi alla diluizione e applicazione dell'Idrostop formando uno strato di almeno 1 mm come segue: (terrazzi, facciate con microlesioni, facciate cieche) prima mano diluita al 30%, seconda mano applicata tal quale (senza diluizione). Per superfici verticali: prima mano diluita al 30% - 40%, seconda mano al 20%. In caso di supporti lesionati sovrapporre sulla prima mano fresca la rete in fibra di vetro e quindi procedere all'applicazione di altre due mani.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa da +8° C a +35° C, con umidità relativa non superiore al 70%. Evitare l'applicazione in condizioni climatiche critiche (pioggia, vento, gelo, nebbia). Proteggere lo strato applicato dalla pioggia per le prime 24 ore.</i>
Diluenti - Diluizione	<i>Acqua. Vedi modalità di applicazione.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo raso, apparecchiatura airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>4 ore fuori polvere; 24 - 36 ore in profondità, riverniciabile dopo 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Guaina Pedonabile

Guaina elastomerica idrorepellente

**CODICE ARTICOLO
700**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	1 - 2 mq/lit per terrazzi (2 mani); 4 mq/lit per le superfici verticali (2 mani).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,30 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 30000 ± 20% Vel. 20 gir.6
COV	24 g/l
PVC	44%
% Solidi in volume	44%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Guaina pedonabile per terrazzi (Tipo Guaina Pedonabile della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Protezione ed impermeabilizzazione di terrazzi, manti bituminosi, facciate esterne, supporti cementizi soggetti ad infiltrazione ed a degrado. Per le sue caratteristiche di elevata elasticità non indicato su terrazzi soggetti al traffico pedonale. Armato con fibre di vetro viene utilizzato per la riparazione e protezione di terrazzi con crepe e lesioni dinamiche.

Contenuto solidi in volume

44%

Peso specifico

1,30 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco

Essiccamento a 20°C

4 ore fuori polvere; 24 - 36 ore in profondità, riverniciabile dopo 12 ore.