



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Horus Fondo

Fondo per Horus Finitura

**CODICE ARTICOLO
306**

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Rivestimento decorativo acrilico adatto come base per l'applicazione decorativa di Horus Finitura. Inodore, esente da solventi ed emissioni nocive.</i>
Campi d impiego	<i>Il prodotto può essere applicato all'interno su tipi di supporti rigidi (pareti interne, cartongesso, legno) che devono essere successivamente decorati con Horus Finitura.</i>
Confezioni	<i>L 12 - L 5</i>
Colori	<i>Bianco</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Applicare su fondo non sfarinante, pulito, asciutto, privo di parti friabili, efflorescenze, macchie d'unto o grasso. Su intonaci nuovi o assorbenti si consiglia di applicare una mano di fissativo "Murisol" diluito al 300% con acqua. Applicare due passate di "Quarzo Liscio" bianco diluito con il 30% d'acqua, con rullo o pennello. Ad avvenuto asciugamento, applicare HORUS FONDO tal quale, con apposito pennello piatto da 7 cm, alternando le pennellate e coprendo tutta la superficie da rivestire. Uniformare il prodotto sulla parete creando un leggero rilievo. Attendere 12 ore circa per l'applicazione di HORUS FINITURA.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello piatto da cm. 7</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco bianco a rilievo</i>
Essiccamento a 20°	<i>2 ore fuori tatto, 24 ore in profondità. Sovraverniciabile con Horus Finitura dopo 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Horus Fondo

Fondo per Horus Finitura

**CODICE ARTICOLO
306**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	1,5 mq/Lt (1 sola passata)
Classe di rischio	Nessuna. Il prodotto è esente da sostanze nocive.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	8
Viscosità	Brookfield a 25°C Vel. 20 Gir 7 = 27.000 cps
COV	3 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	48,5%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Fondo per Horus Finitura (Tipo Horus Fondo della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Rivestimento decorativo acrilico adatto come base per l'applicazione decorativa di Horus Finitura. Inodore, esente da solventi ed emissioni nocive.

Contenuto solidi in volume

48,5%

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco bianco a rilievo

Essiccamento a 20°C

2 ore fuori tatto, 24 ore in profondità. Sovraverniciabile con Horus Finitura dopo 12 ore.