



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Idro Titania

**CODICE ARTICOLO**  
**185**

*Pittura antifumo, antimacchia*

INDICAZIONI GENERALI

<b>Descrizione</b>	<i>Pittura bianca supercoprente formulata con ingredienti di alta qualità perfettamente bilanciati, ideale per coprire macchie di fumo sulle pareti. Di eccellente resistenza e agevole applicazione (anche su vecchie idropitture). Idro Titania isola i muri e non lascia riaffiorare macchie di nicotina, fumo e caligine da combustione di legna, nonché macchie di vino, caffè. Le pareti verniciate con Idro Titania non vanno ulteriore pitturate con le normali idropitture, in quanto il prodotto è dotato di grande resistenza al lavaggio ed è facilmente colorabile.</i>
<b>Campi d impiego</b>	<i>Finitura e protezione di intonaci (già verniciati) sporchi di macchie e fumo.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 4 - L 0,75</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati. Applicare una passata di fissativo NO-SMOKE pronto all'uso. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare una mano diluita al 20% - 30% con acqua. Dopo 24 ore circa, applicare altre due passate diluite con il 10% d'acqua.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>20% circa in volume (1 mano), 10% circa in volume (2 - 3 mano) con acqua.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Pennello, rullo a pelo.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Opaco.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori tatto: 1 ora circa; in profondità 10 - 12 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
 Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
 www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Idro Titania**

**CODICE ARTICOLO**  
**306**

*Pittura antifumo, antimacchia*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	4 - 5 mq/lt (3 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,43 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 3000 ± 20% Vel. 20 gir.5
COV	60 g/l
PVC	64%
% Solidi in volume	45%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI**

***Pittura antifumo, antimacchia (Tipo Idro Titania della Marmoplast S.n.c.)***

**Caratteristiche generali**

*Finitura e protezione di intonaci (già verniciati) sporchi di macchie e fumo.*

**Contenuto solidi in volume**

45%

**Peso specifico**

1,43 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

*Opaco.*

**Essiccamento a 20°C**

*Fuori tatto: 1 ora circa; in profondità 10 - 12 ore.*