



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Keltan Lucido

**CODICE ARTICOLO
162-L**

Idrosmalto acrilico lucido

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Smalto acrilico, inodore, esente, da solventi e ammine, ed alta resistenza agli esterni ed interni, lavabile e smacchiabile, non soggetto a ingiallimento o perdita di lucentezza. Grazie alla sua peculiare formula è dotato di ottima distensione e pennellabilità, buon tempo di ripresa ed essiccamento, adesione eccellente su vari supporti.</i>
Campi d'impiego	<i>Finitura e protezione di supporto di varia natura quali: intonaci, legno, cemento, radiatori. E' applicabile su acciaio e PVC rigido preventivamente preparati con sottofondi anticorrosivi e ancoranti tipo Epoxan.</i>
Confezioni	<i>L 12 - L 4 - L 0,75 - L 0,375</i>
Colori	<i>Bianco, tinte di campionario. Colorabile con coloranti concentrati universali, a tintometro.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di vernice non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Applicare il fondo adeguato secondo il supporto (antiruggine Silikrom per i metalli, fissativo Murisol per gli intonaci, primer Epoxan per pvc e acciaio). Diluire il prodotto e applicare con attrezzo desiderato, in due passate distanziate di almeno 8 ore.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. 10% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo sintetico, pistola ad aria compressa.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Disponibile in tre versioni: Lucido, satinato, opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>1 ora fuori tatto, 6 ore in profondità.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Keltan Lucido

CODICE ARTICOLO
162-L

Idrosmalto acrilico lucido

CARATTERISTICHE

Resa teorica	7 mq/lt (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,20 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 3000 ± 20% Vel. 20 gir.3
COV	60 g/l
PVC	17%.
% Solidi in volume	42%.
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	70 Gloss.
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Idrosmalto acrilico lucido (Tipo Keltan della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Smalto acrilico, inodore, esente, da solventi e ammine, ed alta resistenza agli esterni ed interni, lavabile e smacchiabile, non soggetto a ingiallimento o perdita di lucentezza. Grazie alla sua peculiare formula è dotato di ottima distensione e pennellabilità, buon tempo di ripresa ed essiccamento, adesione eccellente su vari supporti.

Contenuto solidi in volume

42%.

Peso specifico

1,20 Kg/L

Aspetto della pellicola

Lucido (Gloss 70)

Essiccamento a 20°C

1 ora fuori tatto, 6 ore in profondità.