



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Keltan Opaco**

**CODICE ARTICOLO**  
**156**

*Idrosmalto acrilico opaco*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Smalto acrilico, inodore esente da solventi e ammine, ed alta resistenza agli esterni ed interni, super lavabile e smacchiabile, non soggetto a ingiallimento o perdita di lucentezza. Grazie alla sua peculiare formula è dotato di ottima distensione e pennellabilità, buon tempo di ripresa ed essiccamento, adesione eccellente su vari supporti.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Finitura e protezione di supporto di varia natura quali: intonaci, legno, cemento, radiatori. E' applicabile su acciaio e PVC rigido preventivamente preparati con sottofondi anticorrosivi e ancoranti tipo Epoxan.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 12 - L 4 - L 0,75 - L 0,375</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco, tinte di campionario. Colorabile con coloranti concentrati universali, o con sistema Tintosystem 2.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di vernice non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Applicare il fondo adeguato secondo il supporto (antiruggine Silikrom per i metalli, fissativo Murisol per gli intonaci, primer Epoxan per pvc e acciaio). Diluire il prodotto e applicare con attrezzo desiderato, in due passate distanziate di almeno 8 ore.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. 10% in volume.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Pennello, rullo sintetico, pistola ad aria compressa.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Disponibile in tre versioni: Lucido, satinato, opaco.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>1 ora fuori tatto, 6 ore in profondità.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Keltan Opaco**

**CODICE ARTICOLO**  
**156**

*Idrosmalto acrilico opaco*

CARATTERISTICHE

Resa teorica	7 mq/lt (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,42 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 7000 ± 20% Vel. 20 gir.5
COV	100 g/l
PVC	44%
% Solidi in volume	41%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	1.5 Gloss
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

*Idrosmalto acrilico opaco (Tipo Keltan della Marmoplast S.n.c.)*

**Caratteristiche generali**

Smalto acrilico, inodore, esente, da solventi e ammine, ed alta resistenza agli esterni ed interni, lavabile e smacchiabile, non soggetto a ingiallimento o perdita di lucentezza. Grazie alla sua peculiare formula è dotato di ottima distensione e pennellabilità, buon tempo di ripresa ed essiccamento, adesione eccellente su vari supporti.

**Contenuto solidi in volume**

41%

**Peso specifico**

1,42 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

Opaco.

**Essiccamento a 20°C**

1 ora fuori tatto, 6 ore in profondità.