



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Murisol

CODICE ARTICOLO
130

Fissativo acrilico all'acqua

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Primer acrilico murale all'acqua per interni ed esterni, trasparente, antisfarinante, di ottima qualità, antimuffa. Resistente agli alcali. Consente un ottimo ancoraggio di idropitture e rivestimenti plastici, favorisce un minor consumo di prodotto, specie su intonaci nuovi e non trattati.</i>
Campi d'impiego	<i>Fondo impregnante per intonaci civili e industriali, interni ed esterni, calcestruzzo, mattoni, pietra, cartongesso, rasature a stucco.</i>
Confezioni	<i>L14-L5-L1</i>
Colori	<i>Trasparente</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Diluire il prodotto e applicare in unica mano con attrezzo desiderato, avendo cura di saturare bene la superficie. L'applicazione di successivi prodotti di finitura va eseguita almeno dopo 4 - 5 ore. Evitare l'applicazione in condizioni climatiche critiche: tempo piovoso, pareti gelate, forti insolazioni.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. 300% in volume (max 500%) e secondo l'assorbimento del supporto.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo sintetico, pistola ad aria compressa.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Trasparente satinato.</i>
Essiccamento a 20°	<i>1 - 3 ore circa. Sovraverniciabile dopo 4 - 6 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Murisol

CODICE ARTICOLO
130

Fissativo acrilico all'acqua

CARATTERISTICHE

Resa teorica	20 - 25 mq/lit (prodotto diluito), secondo la porosità del supporto (1 mano).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 4000 ± 20% Vel. 20 gir. 4
COV	2 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Fissativo acrilico murale (Tipo Murisol della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Primer acrilico murale all'acqua per interni ed esterni, trasparente, antisfarinante, di ottima qualità, antimuffa. Resistente agli alcali. Consente un ottimo ancoraggio di idropitture e rivestimenti plastici, favorisce un minor consumo di prodotto, specie su intonaci nuovi e non trattati.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

Trasparente satinato.

Essiccamento a 20°C

1 - 3 ore circa. Sovraverniciabile dopo 4 - 6 ore.