



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Novil Plus Superbianco

CODICE ARTICOLO
074

Idropittura lavabile per interni ed esterni

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Idropittura murale lavabile per interni ed esterni a base di una particolare resina sintetica in emulsione acquosa, cariche minerali selezionate, particolari additivi battericidi, fungicidi che ne migliorano le prestazioni finali conferendone: - Elevato punto di bianco - Distensione ed alto potere mascherante - Alta traspirabilità, idrorepellenza e resistenza alla smacchiabilità con acqua</i>
Campi d'impiego	<i>Protezione e finitura di intonaci interni di qualsiasi natura (a base calce, gesso, cemento, ecc.) in cui si voglia mantenere un buon grado di traspirabilità unita all'idrorepellenza. All'esterno è ideale per le finiture di pensiline, portici, intradossi di balconi e terrazze. Può essere applicato anche su intonaco civile, cartongesso, legno (preventivamente preparato).</i>
Confezioni	<i>L 14 - L 4 - L 2,5</i>
Colori	<i>Bianco e colori di cartella. Colorabile con Tintosystem 2.</i>

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	<i>I supporti devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Su intonaci nuovi o pitturati con prodotti non lavabili, eseguire l'imprimatura con il fissativo Murisol o Fixol. In caso di intonaci o pareti pitturate particolarmente sfarinanti si consiglia l'utilizzo di Idro Velton. Prima dell'uso mescolare bene il prodotto e diluirlo con acqua nelle percentuali sotto indicate. Procedere quindi all'applicazione in due o tre passate distanziate di almeno 8 ore e comunque sempre secondo il grado di umidità ambientale. In caso di rasature con stucchi (pasta o polvere) si consiglia di applicare sempre 1 mano di fissativo Murisol o Fixol prima dell'applicazione del Novil Plus Superbianco.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>1° mano al 40%, 2° mano al 30% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Plafone in setola, rullo a pelo, apparecchiatura airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco, compatto, non sfarinante.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Novil Plus Superbianco

CODICE ARTICOLO
074

Idropittura lavabile per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Resa teorica	10 mq/l (1 passata), varia in funzione delle capacità di assorbimento del supporto su cui viene applicato.
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,5 Kg/l
pH	8,5
Viscosità	Brookfield cps 20000 ±20% Vel. 20 gir. 6
COV	12 g/l
PVC	76%
% Solidi in volume	46 %
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	Opaco.
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Pittura e protezione di superfici murali interne ed esterne con idropittura lavabile per interni ed esterni a base di una particolare resina sintetica in emulsione acquosa (tipo Novil Plus Superbianco della Marmoplast S.n.c.) applicata a due mani, previa mano di primer uniformante-consolidante.

Caratteristiche generali

Protezione e finitura di intonaci interni di qualsiasi natura (a base calce, gesso, cemento, ecc.) in cui si voglia mantenere un buon grado di traspirabilità unita all'idrorepellenza. All'esterno è ideale per le finiture di pensiline, portici, intradossi di balconi e terrazze. Può essere applicato anche su intonaco civile, cartongesso, legno (preventivamente preparato).

Contenuto solidi in volume

46 %

Peso specifico

1,5 Kg/l

Aspetto della pellicola

Opaco, compatto, non sfarinante.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.