



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Plastex Campi da Tennis**

**CODICE ARTICOLO  
064**

*Idropittura acrilica idrorepellente*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Pittura acrilica ad altissima resistenza, elastica ad alto tenore di resina e medio PVC. Perfettamente idrorepellente. Alta resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Resistenza all'abrasione umida (dil. 10%) oltre 8.000 colpi di spazzola. Ottimo potere coprente. Ottima distendibilità. Resistente all'usura e al calpestio.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Protezione e finitura di campi da tennis in mateco, betoncino e asfalto.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 14 - L 4</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco, Rosso, Verde.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>Assicurarsi che il supporto sia pulito e asciutto, esente da polvere, grasso o parti scarsamente aderenti. Solo su pavimentazione in cemento è consigliabile applicare una mano di primer Idro Velton. Su mateco, betoncino, asfalto, applicare direttamente 2 mani diluite con acqua al 20% (applicazione a spruzzo), per applicazione a rullo o pennello: 1° mano diluita al 30%, 2° mano diluita al 10%. Il campo può essere praticabile dopo 4 giorni (20°C).</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. Dal 10% al 30%.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Rullo in lana, apparecchiatura airless.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Satinato.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori polvere 1 ora, in profondità 12 ore. Calpestabile dopo 3 giorni.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Plastex Campi da Tennis**

**CODICE ARTICOLO  
064**

*Idropittura acrilica idrorepellente*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	5 - 6 mq/lt (2 mani) su pavimento in cemento e supporti non porosi; 2 - 3 mq/lt (2 mani) su mateco e betoncino.
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	Bianco: 1,40 Kg/L; Rosso: 1,25 Kg/L; Verde: 1,28 Kg/L
pH	8 - 9
Viscosità	Brookfield cps 10000 ± 20% Vel. 20 gir.5
COV	60 g/l
PVC	-
% Solidi in volume	Bianco: 43,1%; Verde: 35,4%; Rosso: 39,1%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	n.d.
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	Superfici sporche di olii grassi o altri prodotti devono essere completamente lavate con idonei prodotti. Applicazione su strati di vecchie pitture vengono eseguite a proprio rischio e pericolo e nessuna garanzia può essere data dalla Marmoplast. Non applicabile in condizioni climatiche critiche (temp. inferiore a +10 °C, umidità relativa superiore al 70%, gelo, pioggia, forte vento).

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**

***Pittura per campi da tennis (Tipo Plastex Campi da Tennis della Marmoplast S.n.c.)***

**Caratteristiche generali**

*Pittura acrilica ad altissima resistenza, elastica ad alto tenore di resina e medio PVC. Perfettamente idrorepellente. Alta resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Resistenza all'abrasione umida (dil. 10%) oltre 8.000 colpi di spazzola. Ottimo potere coprente. Ottima distendibilità. Resistente all'usura e al calpestio.*

**Contenuto solidi in volume**

*Bianco: 43,1%; Verde: 35,4%; Rosso: 39,1%*

**Peso specifico**

*Bianco: 1,40 Kg/L; Rosso: 1,25 Kg/L; Verde: 1,28 Kg/L*

**Aspetto della pellicola**

*Satinato*

**Essiccamento a 20°C**

*Fuori polvere 1 ora, in profondità 12 ore. Calpestabile dopo 3 giorni.*