



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Plastex INT-EST Lucido

**CODICE ARTICOLO
032**

Idropittura acrilica lucida

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Idropittura acrilica lucida per interni ed esterni. Formulata con materie prime di ottima qualità, alto tenore di resina e basso PVC, perfettamente idrorepellente. Protegge gli intonaci esterni dallo smog, dallo sporco e dalle precipitazioni che producono danni rilevanti infiltrandosi attraverso lesioni e screpolature. Ottima adesione su calcestruzzo e intonaco. Alta resistenza agli alcali. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Elevato numero di cicli di lavabilità. Ottimo potere coprente. Ottima distendibilità e pennellabilità.</i>
Campi d'impiego	<i>Protezione e finitura decorativa lucida di facciate interne ed esterne, calcestruzzo a vista.</i>
Confezioni	<i>L12-L4</i>
Colori	<i>Bianco e tinte di cartella.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>I supporti devono essere, asciutti, puliti, esente da polvere, grasso e parti scarsamente aderenti. Applicare una mano di primer Velton diluito al 50% con acqua o diluente sintetico. Dopo 6 ore circa applicare 2 passate di Plastex Esterni Lucido distanziate di almeno 6 ore. Mescolare accuratamente il prodotto prima della diluizione. Non applicare in condizioni climatiche critiche: pioggia, nebbia, gelo, forte irraggiamento delle superfici.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluizione	<i>Acqua. 20% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Plafone in setola, rullo, apparecchiatura airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Lucido (70 ± 10 Gloss)</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 2 ore, in profondità 6 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Plastex INT-EST Lucido

**CODICE ARTICOLO
032**

Idropittura acrilica lucida

CARATTERISTICHE

Resa teorica	5 mq/lt (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,22 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield a 25° C Vel. 20 Gir 5 = 5.000 ± 2.000 cps.
COV	38 g/l.
PVC	15 %
% Solidi in volume	44 %
Certificazione	n.d.
Lavabilità	Abrasiono metodo GARDNER oltre 20.000 cicli.
Brillantezza	70 ± 10 Gloss (DIN 67530).
Adesione	n.d.
Note	Non utilizzare, nello stesso lavoro, produzioni del medesimo colore ma con lotti della base diversa: nel caso, premiscelare tra loro i prodotti. Prima della posa in opera del prodotto controllare sempre la conformità della tinta.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

***Idropittura acrilica lucida idrorepellente per interni ed esterni
(Tipo Plastex INT-EST Lucido della Marmoplast S.n.c.)***

Caratteristiche generali

Idropittura acrilica lucida per interni ed esterni. Formulata con materie prime di ottima qualità, alto tenore di resina e basso PVC, perfettamente idrorepellente. Protegge gli intonaci esterni dallo smog, dallo sporco e dalle precipitazioni che producono danni rilevanti infiltrandosi attraverso lesioni e screpolature. Ottima adesione su calcestruzzo e intonaco. Alta resistenza agli alcali. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Elevato numero di cicli di lavabilità. Ottimo potere coprente, distendibilità e pennellabilità.

Contenuto solidi in volume

44%

Peso specifico

1,22 Kg/L

Aspetto della pellicola

Lucido

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 2 ore, in profondità 6 ore.