



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

**Scheda Tecnica** **Plastex Interni Satinato**

**CODICE ARTICOLO**  
**032-S**

*Idropittura acrilica satinata per interni ed esterni*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Idropittura professionale composta da speciali polimeri acrilici sintetici in emulsione acquosa e speciali e selezionati pigmenti, ad elevato tenore di biossido di titanio. Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni, altamente resistente al lavaggio e ad elevata copertura. Per la sua speciale composizione conferisce alle superficie un gradevole effetto estetico.</i>
<b>Campi d impiego</b>	<i>Protezione e finitura decorativa di intonaci interni dove sia richiesta un'elevata resistenza al lavaggio e una finitura di pregio. Applicabile anche su intonaci esterni, cartongesso, gesso e pannelli prefabbricati. Per l'elevata resistenza e basso assorbimento è adatta come sottofondo per rivestimenti decorativi tipo Syncross, bucciati lucidi e puntinati.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 12 - L 4</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco e tinte di cartella.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>Assicurarsi che il supporto sia già stato preparato e trattato con primer adeguato, tipo fissativo acrilico Murisol. In caso di stuccature e rasature, queste devono essere asciutte in profondità e trattate con fissativo prima dell'applicazione del Plastex Interni Opaco. Mescolare accuratamente il prodotto ed aggiungere gradatamente acqua nelle percentuali sotto indicate. Procedere quindi all'applicazione in due passate distanziate di almeno 6 ore.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. 1° mano al 30%, 2° mano al 20% in volume.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Plafone in setola, rullo, apparecchiatura airless.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Satinato.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 8 ore. Ricopribile minimo: 2 ore, massimo: nessuna limitazione.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

**Scheda Tecnica** **Plastex Interni Satinato**

**CODICE ARTICOLO**  
**032-S**

*Idropittura acrilica satinata per interni ed esterni*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	5 mq/lt (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,30 Kg/L
pH	8
Viscosità	Brookfield cps 6000 ± 20% Vel. 20 gir.5
COV	25 g/l
PVC	34%
% Solidi in volume	39%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	10.000 colpi spazzola; (Metodo GARDNER - DIN 53778)
Brillantezza	8 Gloss
Adesione	n.d.
Note	n.d.

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI**

***Idropittura acrilica satinata per interni ed esterni (Tipo Plastex Interni della Marmoplast S.n.c.)***

**Caratteristiche generali**

*Idropittura professionale composta da speciali polimeri acrilici sintetici in emulsione acquosa e speciali e selezionati pigmenti, ad elevato tenore di biossido di titanio. Per interni ed esterni, altamente resistente al lavaggio ed elevata copertura. Per la sua speciale composizione conferisce alle superficie un gradevole effetto estetico.*

**Contenuto solidi in volume**

39%

**Peso specifico**

1,30 Kg/L

**Aspetto della pellicola**

*Satinato.*

**Essiccamento a 20°C**

*Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 8 ore. Ricopribile minimo: 2 ore, massimo: nessuna limitazione.*