



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

*Scheda Tecnica*

**Prima Cop. Giallo**

*Idropittura traspirante*

**CODICE ARTICOLO  
357**

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Idropittura, a base di resina vinilica (APEO-FREE), traspirante per pareti interni, supercoprente, semilavabile, anticondensa, ad alta resa. Ottimo titolo di bianco.</i>
<b>Campi d impiego</b>	<i>Finitura di pareti e soffitti interni, civili e industriali, anche se soggetti a condensa, come bagni e cucine.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>L 12 - L 4</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie di unto o grasso. Per intonaci nuovi, sfarinanti o pittati con prodotti non lavabili, eseguire l'imprimatura con lo speciale fissativo acrilico Murisol. Prima dell'uso mescolare accuratamente il prodotto e aggiungere gradatamente acqua nelle percentuali sotto indicate. Procedere quindi all'applicazione in due o tre passate distanziate di almeno 8 ore (e comunque sempre secondo il grado di umidità).</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. 30% in volume.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Plafone in setola, rullo in lana, apparecchiatura airless.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Opaco, compatto, non sfarinante.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori polvere 1-2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

*Scheda Tecnica*

**Prima Cop. Giallo**

*Idropittura traspirante*

**CODICE ARTICOLO  
357**

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	5 mq/lt (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,50 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 20000 ±20% Vel. 20 gir. 6
COV	8 g/l.
PVC	94%
% Solidi in volume	45%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI**

***Idropittura traspirante (Tipo Prima Cop. Giallo della Marmoplast S.n.c.)***

**Caratteristiche generali** *Idropittura, a base di resina vinilica (APEO-FREE), traspirante per pareti interni, supercoprente, semilavabile, anticondensa, ad alta resa. Ottimo titolo di bianco.*

**Contenuto solidi in volume** 45%

**Peso specifico** 1,50 Kg/L

**Aspetto della pellicola** *Opaco, compatto, non sfarinante.*

**Essiccamento a 20°C** *Fuori polvere 1-2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.*