



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Prima Cop. Rosso

Idropittura traspirante

**CODICE ARTICOLO
082**

INDICAZIONI GENERALI

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione | <i>Idropittura a base di resina vinilica in emulsione acquosa, cariche di pigmenti minerali, additivi fungicidi atti a garantire una buona conservazione del prodotto nel tempo. Il prodotto è dotato di un elevato grado di traspirabilità, ottimo potere coprente, buon titolo di bianco, anticondensa. L'idropittura Prima è di facile applicazione, non presenta sgradevoli odori, è facilmente colorabile con i coloranti concentrati ad acqua ed universali o a tintometro.</i> |
| Campi d'impiego | <i>Pittura di pareti interne, civili ed industriali, cartongesso, particolarmente indicata per ambienti soggetti a condensa come bagni e cucine, magazzini, capannoni industriali.</i> |
| Confezioni | <i>L 12 - L 4</i> |
| Colori | <i>Bianco.</i> |
| MODO DI IMPIEGO | |
| Applicazione | <i>I fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Su supporti nuovi o sfarinanti applicare una imprimitura di fissativo Murisol o Fixol diluito con il 300% d'acqua. Prima dell'uso mescolare accuratamente il prodotto ed aggiungere acqua nelle percentuali sotto indicate. Procedere quindi all'applicazione in due passate distanziate di almeno 8 ore.</i> |
| Tempo di lavorabilità | <i>N.D.</i> |
| Temperature di applicazione | <i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i> |
| Diluenti - Diluzione | <i>Acqua. 30% in volume.</i> |
| Attrezzi consigliati | <i>Pennello, rullo, apparecchiatura airless.</i> |
| Pulizia attrezzi | <i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i> |
| Film finale | <i>Opaco, compatto, non sfarinante.</i> |
| Essiccamento a 20° | <i>Fuori polvere 1-2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.</i> |
| Stoccaggio | <i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i> |
| Precauzioni | <i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i> |



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Prima Cop. Rosso

Idropittura traspirante

**CODICE ARTICOLO
082**

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--|
| Resa teorica | 5 mq/lt (2 passate). |
| Classe di rischio | Nessuna. |
| Peso specifico | 1,50 Kg/L |
| pH | 8 |
| Viscosità | Brookfield cps 18000 ±20% Vel. 20 gir. 6 |
| COV | 8 g/l. |
| PVC | 85% |
| % Solidi in volume | 46% |
| Certificazione | n.d. |
| Lavabilità | - |
| Brillantezza | - |
| Adesione | n.d. |
| Note | n.d. |

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Idropittura traspirante (Tipo Prima Cop. Rosso della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Idropittura a base di resina vinilica in emulsione acquosa, cariche di pigmenti minerali, additivi fungicidi atti a garantire una buona conservazione del prodotto nel tempo. Il prodotto è dotato di un elevato grado di traspirabilità, ottimo potere coprente, buon titolo di bianco, anticondensa. L'idropittura Prima è di facile applicazione, non presenta sgradevoli odori, è facilmente colorabile con i coloranti concentrati ad acqua ed universali o a tintometro.

Contenuto solidi in volume

46%

Peso specifico

1,50 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco, compatto, non sfarinante.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 1-2 ore circa, in profondità 8 - 12 ore.