



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Primer Sil

**CODICE ARTICOLO
290**

Primer silossanico antimuffa ed antilichenico

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Primer silossanico in soluzione acquosa, per interni ed esterni. Ideale per intonaci nuovi, normalmente assorbenti o leggermente sfarinanti. Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo. Primer da impiegarsi prima della pitturazione con Plastex Silossanico. Ideale come fondo per Plastex Antimuffa. Possiede un'ottima penetrazione nel supporto. Resistente agli alcali e alle muffe. Non filmogeno.</i>
Campi d'impiego	<i>Fondo impregnante per intonaci civili ed industriali interni ed esterni, premiscelati, calcestruzzo.</i>
Confezioni	<i>L14-L4</i>
Colori	<i>Trasparente.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>I supporti devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Applicare in unica mano con attrezzo desiderato. In caso di stuccature applicare sulle stesse uno strato di Primer Sil in modo da uniformare l'assorbimento del supporto. Evitare l'applicazione in condizioni climatiche critiche (pioggia, gelo, nebbia) o su superfici molto riscaldate (+35° C).</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. 50% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo, apparecchiatura airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Trasparente opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 1 ora, in profondità 3 ore. Sovraverniciabile dopo 10 ore con Plastex Silossanico.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Primer Sil

**CODICE ARTICOLO
290**

Primer silossanico antimuffa ed antilichenico

CARATTERISTICHE

Resa teorica	12 mq/lt per mano.
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,00 Kg/L
pH	8,5
Viscosità	Brookfield a 25° C Vel. 50 Gir 2 = 40 cps.
COV	27 g/l.
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Fissativo silossanico (Tipo Primer Sil della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Primer silossanico in soluzione acquosa, per interni ed esterni. Ideale per intonaci nuovi, normalmente assorbenti o leggermente sfarinanti. Idrorepellente e permeabile al vapore acqueo. Primer da impiegarsi prima della pitturazione con Plastex Silossanico. Ideale come fondo per Plastex Antimuffa. Possiede un'ottima penetrazione nel supporto. Resistente agli alcali e alle muffe. Non filmogeno.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

Trasparente opaco.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 1 ora, in profondità 3 ore. Sovraverniciabile dopo 10 ore con Plastex Silossanico.