



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Sinplastex

Fondo sintetico alchidico

**CODICE ARTICOLO
138**

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Fondo alchidico sintetico bianco opaco. Consente un ottimo ancoraggio della vernice applicata successivamente e un ottimo grado di finitura. Eccellente adesione. Ottima copertura.</i>
Campi d impiego	<i>Sinplastex è ideale come fondo per la preparazione delle superfici in legno, masonite, intonaco e metalli. Consente un ottimo ancoraggio della vernice applicata successivamente e un ottimo grado di finitura. Sovraverniciabile con smalti alchidici sintetici.</i>
Confezioni	<i>L 2,5 - L 0,5</i>
Colori	<i>Bianco.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di vernice non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Diluire il prodotto e applicare con attrezzo desiderato in due passate distanziate di almeno 8 ore. Sovraverniciabile con smalti sintetici lungo e medio olio dopo 12 ore.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Diluyente sintetico, acqua. Per applicazione a spruzzo: diluente nitro o sintetico. 10% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo sintetico, pistola ad aria compressa.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con diluente nitro subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>1 ora fuori polvere, al tatto 3 ore, in profondità 12 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Sinplastex

Fondo sintetico alchidico

**CODICE ARTICOLO
138**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	10 mq/lt secondo la porosità (1 mano). Spessore minimo consigliato per mano: 35 micron.
Classe di rischio	Infiammabile. Nocivo per ingestione e inalazione. Evitare il contatto con gli occhi.
Peso specifico	1,50 Kg/L
pH	-
Viscosità	Brookfield cps 3000 ± 20% Vel. 20 gir.4
COV	475 g/l
PVC	69%
% Solidi in volume	55%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D APPALTO E PREVENTIVI

Fondo sintetico alchidico per legno e metalli (Tipo Sinplastex della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali Fondo alchidico sintetico bianco opaco. Consente un ottimo ancoraggio della vernice applicata successivamente e un ottimo grado di finitura. Eccellente adesione. Ottima copertura.

Contenuto solidi in volume 55%

Peso specifico 1,50 Kg/L

Aspetto della pellicola Opaco.

Essiccamento a 20°C 1 ora fuori polvere, al tatto 3 ore, in profondità 12 ore.