



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Smaltex Ferromicaceo

CODICE ARTICOLO
454

Smalto all'ossido di ferromicaceo

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Smalto sintetico all'ossido di ferro micaceo a grana fine per interni ed esterni. Facilità di applicazione e ottima distendibilità. Ottima resistenza all'atmosfera di tipo industriale. Resistente all'abrasione. Elevata resistenza ai raggi UV. Esente da piombo e cromati.</i>
Campi d'impiego	<i>Finitura e protezione di manufatti metallici all'esterno ed interno. Conferisce alle superfici un aspetto estetico assimilabile al ferro battuto.</i>
Confezioni	<i>L 2,5 - L 0,75</i>
Colori	<i>Tinte di cartella.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>I fondi devono essere puliti, asciutti, privi di macchie d'unto e di grasso. Applicare una o due mani di antiruggine Silikrom. Miscelare accuratamente prima dell'uso. Applicare 2 mani di Smaltex Ferromicaceo diluito max 10% di diluente sintetico. La copertura e la protezione perfetta si ottiene applicando minimo 75 micron di Smaltex Ferromicaceo (2 mani).</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Diluente sintetico, acqua. Max 10% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo sintetico, apparecchiatura airless (ugello 1,5 ÷ 3 cm) a 2 ÷ 3 atm.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con diluente sintetico subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco metallizzato.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Secco al tatto: 30 minuti. Sovraverniciabile: dopo 16 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Smaltex Ferromicaceo

**CODICE ARTICOLO
454**

Smalto all'ossido di ferromicaceo

CARATTERISTICHE

Resa teorica	10 mq/lt (40 micron) 1 mano.
Classe di rischio	Infiammabile. Nocivo per ingestione e inalazione. Evitare il contatto con gli occhi.
Peso specifico	1,50 Kg/L
pH	-
Viscosità	-
COV	380 g/l.
PVC	71%
% Solidi in volume	48%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	Punto di infiammabilità: 39° C (DIN 53213).

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Smalto all'ossido di ferromicaceo (Tipo Smaltex Ferromicaceo della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Smalto sintetico all'ossido di ferro micaceo a grana fine per interni ed esterni. Facilità di applicazione e ottima distendibilità. Ottima resistenza all'atmosfera di tipo industriale. Resistente all'abrasione. Elevata resistenza ai raggi UV. Esente da piombo e cromati.

Contenuto solidi in volume

48%

Peso specifico

1,50 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco metallizzato.

Essiccamento a 20°C

Secco al tatto: 30 minuti. Sovraverniciabile: dopo 16 ore.