COLORIFICIO MARMOPLAST

70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

CODICE ARTICOLO
280

Scheda Tecnica Smaltex Rapida Essiccazione

Smalto sintetico a rapida essiccazione

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	*Smalto industriale a base di una particolare resina alchidica corto olio, che presenta le seguenti proprietà: non ingiallimento, non sfarinamento, buona ritenzione della brillantezza, ottima coprenza, buona ritenzione del bianco, facilità di applicazione e ottima distendibilità. Disponibile lucido in tutte le tinte RAL.*
Campi d'impiego	*Finitura e protezione di supporti di varia natura, quali intonaci, legno, ferro. Ideale per carpenteria, macchine industriali e agricole.*
Confezioni	*L 2,5 - L 0,75*
Colori	*19 tinte di campionario. Tutte le tinte RAL.*

MODO DI IMPIEGO

Applicazione	*Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di vernice non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Applicare fondo adeguato secondo il supporto (antiruggine Silikrom per i metalli, Sinplastex per il legno, fissativo Murisol per gli intonaci, Epoxan per supporti difficili come PVC e acciaio). Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Diluire il prodotto e applicare con attrezzo desiderato in due passate.*
Tempo di lavorabilità	*N.D.*
Temperature di applicazione	*Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.*
Diluenti - Diluzione	*Diluente nitro. Max 10% in volume.*
Attrezzi consigliati	*Rullo sintetico, apparecchiatura airless.*
Pulizia attrezzi	*Con diluente nitro subito dopo l'uso*
Film finale	*Lucido.*
Essiccamento a 20°	*Fuori polvere 7 minuti circa, in profondità 45 minuti.*
Stoccaggio	*Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T>5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.*
Precauzioni	*Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.*

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

COLORIFICIO MARMOPLAST

70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

CODICE ARTICOLO
280

Scheda Tecnica Smaltex Rapida Essiccazione

Smalto sintetico a rapida essiccazione

CARATTERISTICHE

Resa teorica	*10 - 12 mq/lt (1 passata).*
Classe di rischio	*Infiammabile - Nocivo per ingestione e inalazione - Evitare il contatto con gli occhi.*
Peso specifico	*1,15 Kg/L (RIF. Colore Bianco)*
pH	*-*
Viscosità	*-*
COV	*380 g/l.*
PVC	*19%*
% Solidi in volume	*22%*
Certificazione	*n.d.*
Lavabilità	*-*
Brillantezza	*71 Gloss (DIN 67530) (RIF. Colore Bianco)*
Adesione	*n.d.*
Note	*Punto di infiammabilità: 23° C (DIN 53213)*

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Smalto sintetico industriale a rapida essicazione
(Tipo Smaltex Rapida Essicazione della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali	*Smalto industriale a base di una particolare resina alchidica corto olio, che presenta le seguenti proprietà: non ingiallimento, non sfarinamento, buona ritenzione della brillantezza, ottima coprenza, buona ritenzione del bianco, facilità di applicazione e ottima distendibilità. Disponibile lucido in tutte le tinte RAL.*
Contenuto solidi in volume	*22%*
Peso specifico	*1,15 Kg/L*
Aspetto della pellicola	*Lucido*
Essicamento a 20°C	*Fuori polvere 7 minuti circa, in profondità 45 minuti.*

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.