



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Syncross Tamponato

CODICE ARTICOLO
120 - 121

Rivestimento decorativo madreperlato

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Rivestimento decorativo acrilico ad effetto madreperlato e cangiante, di grande effetto estetico. Superlavabile e resistente all'abrasione. Consente di ottenere un'infinità di effetti e combinazioni personalizzate, accostando più colori (sia come fondo che come finitura) e impiegando gli attrezzi più svariati: rullo speciale, tampone, spatola, spugna di mare, etc.</i>
Campi d'impiego	<i>Decorazione di pareti, quinte, colonne e svariati supporti rigidi, previa adeguata preparazione del fondo.</i>
Confezioni	<i>L5</i>
Colori	<i>Bianco e tinte di campionario.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Su intonaco nuovo: procedere all'imprimitura con fissativo Murisol. Su pareti già pitturate, assicurarsi che il film sia ben ancorato e lavabile, altrimenti rimuovere lo stesso e riprendere il ciclo come su intonaco nuovo. Preparare quindi il fondo rasandolo completamente con Tuttostucco (per livellare irregolarità più accentuate, impiegare prima Superstucco per Interni). Applicare come fondo una passata di Keltan Opaco o Plastex per interni. Ad avvenuto asciugamento, applicare il Syncross con la tecnica desiderata (rullo, tampone, spatola, spugna di mare, etc.).</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Max 10% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Rullo Speciale per Syncross, spatola, tampone, pennello, spugna di mare, etc.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Perlescente, cangiante, lucido.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 24 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>

Questo bollettino è puramente informativo e non comporta alcuna responsabilità per la Marmoplast, anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Syncross Tamponato

CODICE ARTICOLO
120 - 121

Rivestimento decorativo madreperlato

CARATTERISTICHE

Resa teorica	<i>Circa 8 mq/lt (1 passata).</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna.</i>
Peso specifico	<i>1,00 Kg/L</i>
pH	<i>9</i>
Viscosità	<i>Brookfield a 25°C Vel. 20 Gir 5 = 11.600 cps</i>
COV	<i>43 g/l.</i>
PVC	<i>-</i>
% Solidi in volume	<i>-</i>
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	<i>-</i>
Brillantezza	<i>75 Gloss (DIN 67530)</i>
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>n.d.</i>

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Rivestimento decorativo madreperlato (Tipo Syncross Tamponato della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Rivestimento decorativo acrilico ad effetto madreperlato e cangiante, di grande effetto estetico. Superlavabile e resistente all'abrasione. Consente di ottenere un'infinità di effetti e combinazioni personalizzate, accostando più colori (sia come fondo che come finitura) e impiegando gli attrezzi più svariati: rullo speciale, tampone, spatola, spugna di mare, etc.

Contenuto solidi in volume

-

Peso specifico

1,00 Kg/L

Aspetto della pellicola

Perlescente, cangiante, lucido.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 24 ore.