



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Tiox

**CODICE ARTICOLO
068**

Idropittura lavabile acrilica inodore

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Idropittura lavabile professionale per interni ed esterni, di ottima qualità e coprenza, altissimo titolo di bianco, eccellente distensibilità, per finiture di buona qualità. Le elevate prestazioni derivano da una accurata ricetta che prevede pigmenti e cariche selezionate di varia configurazione cristallografica e chimica; un adeguato e bilanciato utilizzo di additivi, coalescenti e legante polimerico.</i>
Campi d'impiego	<i>Protezione e finitura decorativa di intonaci interni ed esterni.</i>
Confezioni	<i>L 14 - L 4</i>
Colori	<i>Bianco e tinte di cartella.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Operazione preliminare: i fondi devono essere puliti, asciutti, privi di parti friabili, efflorescenze, vecchi strati di pittura non ben ancorati, macchie d'unto o grasso. Per intonaci nuovi, sfarinanti o pittati con prodotti non lavabili, eseguire l'imprimatura con lo speciale fissativo acrilico Murisol. Prima dell'uso mescolare accuratamente il prodotto e aggiungere gradatamente acqua nelle percentuali sotto indicate. Procedere quindi all'applicazione in due o tre passate distanziate di almeno 8 ore (e comunque sempre secondo il grado di umidità). In caso di rasature con stucchi (pasta o polvere) si consiglia di applicare sempre 1 mano di fissativo Murisol prima dell'applicazione del Tiox.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. 30% in volume.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Plafone in setola, rullo a pelo, apparecchiatura airless.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con acqua, subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Opaco.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 ore circa.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Tiox

CODICE ARTICOLO
068

Idropittura lavabile acrilica inodore

CARATTERISTICHE

Resa teorica	5 - 6 mq/lt. (2 passate).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	1,52 Kg/L
pH	9
Viscosità	Brookfield cps 16000 ±20%Vel. 20 gir.6
COV	14 g/l.
PVC	68%
% Solidi in volume	45,5%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	Resistenza al lavaggio: 5.000 colpi di spazzola metodo GARDNER (DIN 53778).
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Idropittura lavabile acrilica (Tipo Tiox della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Idropittura lavabile professionale per interni ed esterni, di ottima qualità e coprenza, altissimo titolo di bianco, eccellente distensibilità, per finiture di buona qualità. Le elevate prestazioni derivano da una accurata ricetta che prevede pigmenti e cariche selezionate di varia configurazione cristallografica e chimica; un adeguato e bilanciato utilizzo di additivi, coalescenti e legante polimerico.

Contenuto solidi in volume

45,5%

Peso specifico

1,52 Kg/L

Aspetto della pellicola

Opaco.

Essiccamento a 20°C

Fuori polvere 2 ore circa, in profondità 8 ore circa.