



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Tuttostucco Grasso

Stucco sintetico

**CODICE ARTICOLO
101**

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Stucco in pasta sintetico a base di particolare resina alchidica. Finissimo, facile da applicare, ottima carteggiabilità, resistente all'acqua ed alle muffe. Non screpola.</i>
Campi d'impiego	<i>Ideale per i supporti in legno sia all'interno che all'esterno. Rasatura fine di intonaci interni da laccare. Preparazione di fondo per lo "Stucco Antico".</i>
Confezioni	<i>Kg 20 - Kg 5</i>
Colori	<i>Bianco.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i>Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di parti friabili e vecchie vernici non ben ancorate. Su intonaci nuovi, sfarinanti, assorbenti o pittati con tempere, applicare una mano, di fissativo acrilico Murisol diluito al 300% al 500%. Miscelare il prodotto prima dell'uso. Stendere il prodotto con spatola o frattone d'acciaio, in uno o più strati successivi sino ad ottenere una superficie liscia e levigata. Se necessario, carteggiare dopo 6 ore.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Spatola o frattone in acciaio.</i>
Pulizia attrezzi	<i>A secco, o con acqua.</i>
Film finale	<i>Levigato, satinato, non spolverante.</i>
Essiccamento a 20°	<i>A seconda dello spessore, fuori polvere: 2 ore circa; in profondità 12-24 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Tuttostucco Grasso

Stucco sintetico

**CODICE ARTICOLO
101**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	2- 4 mq/kg (secondo lo spessore).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	-
pH	9
Viscosità	Brookfield a 25° C Vel. 20 Gir 7 = 11.640 cps.
COV	-
PVC	88%
% Solidi in volume	69%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Stucco in pasta sintetico (Tipo Tuttostucco Grasso della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali

Stucco in pasta sintetico a base di particolare resina alchidica. Finissimo, facile da applicare, ottima carteggiabilità, resistente all'acqua ed alle muffe. Non screpola.

Contenuto solidi in volume

69%

Peso specifico

-

Aspetto della pellicola

Levigato, satinato, non spolverante.

Essiccamento a 20°C

A seconda dello spessore, fuori polvere: 2 ore circa; in profondità 12-24 ore.