



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Tuttostucco**

**CODICE ARTICOLO  
101**

*Stucco in pasta per muri e legno*

INDICAZIONI GENERALI

<b>Descrizione</b>	<i>Stucco in pasta, autoadesivo, bianco, di alta qualità, adatto per eseguire una perfetta rasatura dei muri e del legno. Presenta ottima scorrevolezza e lavorabilità, facile carteggiabilità, resistenza all'acqua e alle muffe. Non screpola. Particolarmente adatto come fondo per lo Stucco Antico.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Stuccatura e rasatura di intonaci e legno. Preparazione di fondo dello Stucco Antico.</i>
<b>Confezioni</b>	<i>Kg 20 - Kg 5 - Kg 1 - Kg 0,5</i>
<b>Colori</b>	<i>Bianco.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di parti friabili e vecchie pitture non ben ancorate. Su superfici sfarinanti e assorbenti, applicare una mano di primer Murisol diluito dal 300% al 500%. Stendere il prodotto con spatola o frattone d'acciaio, fino ad ottenere una superficie perfettamente liscia e levigata. Se necessario, carteggiare per eliminare eventuali cordonature o asperità di superficie.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. Pronto all'uso.</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Spatola o frattone in acciaio.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>A secco, o con acqua.</i>
<b>Film finale</b>	<i>Levigato, non spolverante.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>A seconda dello spessore, fuori polvere: 1 ora circa; in profondità 12-24 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Tuttostucco**

Stucco in pasta per muri e legno

**CODICE ARTICOLO  
101**

CARATTERISTICHE

Resa teorica	2- 4 mq/kg (secondo lo spessore).
Classe di rischio	Nessuna.
Peso specifico	-
pH	9
Viscosità	Brookfield a 25°C Vel. 20 Gir 7 = 14.400 cps.
COV	-
PVC	95%
% Solidi in volume	70%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

*Stucco in pasta (Tipo Tuttostucco della Marmoplast S.n.c.)*

**Caratteristiche generali**

Stucco in pasta, autoadesivo, bianco, di alta qualità, adatto per eseguire una perfetta rasatura dei muri e del legno. Presenta ottima scorrevolezza e lavorabilità, facile carteggiabilità, resistenza all'acqua e alle muffe. Non screpola. Particolarmente adatto come fondo per lo Stucco Antico.

**Contenuto solidi in volume**

70%

**Peso specifico**

-

**Aspetto della pellicola**

Levigato, non spolverante.

**Essiccamento a 20°C**

A seconda dello spessore, fuori polvere: 1 ora circa; in profondità 12-24 ore.