



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Velatura Silossanica**

**CODICE ARTICOLO  
308**

*Velatura decorativa silossanica*

**INDICAZIONI GENERALI**

<b>Descrizione</b>	<i>Velatura silossanica trasparente, colorata, idrorepellente, traspirante a base di polimeri silossanici e pigmenti inorganici. Permeabile al vapore acqueo. Resistente agli alcali.</i>
<b>Campi d'impiego</b>	<i>Finitura e protezione del rivestimento Velour. Trattamento di intonaci premiscelati, intonaci a calce. Ideale per conferire effetti antichizzanti su idropitture per esterni ed interni (tipo Quarzo Liscio e Novil Plus).</i>
<b>Confezioni</b>	<i>Lt. 5 - Lt. 1</i>
<b>Colori</b>	<i>Trasparente da colorare con coloranti ossidi; colorato semitrasparente in 12 colori di cartella.</i>
<b>MODO DI IMPIEGO</b>	
<b>Applicazione</b>	<i>I supporti devono essere asciutti, puliti, esenti da polvere, parti friabili. Diluire il prodotto come sotto specificato ed applicare sulla superficie da trattare con attrezzo desiderato una o più passate secondo l'effetto desiderato.</i>
<b>Tempo di lavorabilità</b>	<i>N.D.</i>
<b>Temperature di applicazione</b>	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
<b>Diluenti - Diluzione</b>	<i>Acqua. 50% in volume (massimo 100%).</i>
<b>Attrezzi consigliati</b>	<i>Rullo o pennello.</i>
<b>Pulizia attrezzi</b>	<i>Con acqua subito dopo l'uso</i>
<b>Film finale</b>	<i>Opaco, semitrasparente.</i>
<b>Essiccamento a 20°</b>	<i>Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 2 - 3 ore.</i>
<b>Stoccaggio</b>	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T &gt; 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
<b>Precauzioni</b>	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

**Velatura Silossanica**

**CODICE ARTICOLO  
308**

*Velatura decorativa silossanica*

**CARATTERISTICHE**

Resa teorica	<i>Secondo l'effetto desiderato da 8 a 10 mq/lit.</i>
Classe di rischio	<i>Nessuna. Non nocivo, esente da etichettatura a norme CEE.</i>
Peso specifico	<i>1 Kg/L</i>
pH	-
Viscosità	-
COV	<i>35 g/l.</i>
PVC	-
% Solidi in volume	-
Certificazione	<i>n.d.</i>
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	<i>n.d.</i>
Note	<i>Dati di laboratorio: Indice di assorbimento d'acqua: <math>W_{24} &lt; 0,5 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{0,5}</math> Indice di permeabilità al vapore: <math>S_d &lt; 2\text{m}</math> (DIN 52615) Diagramma di KUNZEL: <math>S_d \times W_{24} &lt; 0,1 \text{ kg/m}^2/\text{h}^{0,5}</math> (DIN 18550)</i>

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI**

***Velatura decorativa silossanica (Tipo Velatura Silossanica della Marmoplast S.n.c.)***

**Caratteristiche generali** *Velatura silossanica trasparente, colorata, idrorepellente, traspirante a base di polimeri silossanici e pigmenti inorganici. Permeabile al vapore acqueo. Resistente agli alcali.*

**Contenuto solidi in volume** -

**Peso specifico** *1 Kg/L*

**Aspetto della pellicola** *Opaco, semitrasparente.*

**Essiccamento a 20°C** *Fuori polvere 1 ora circa, in profondità 2 - 3 ore.*