



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Woodprot SI

**CODICE ARTICOLO
296**

Impregnante per legno a base di resina alchidica

INDICAZIONI GENERALI

Descrizione	<i>Impregnante a base di resina alchidica ad effetto mordenzante per la protezione e decorazione del legno. 1. Protegge e abbellisce le venature del legno; 2. Elevata resistenza alle intemperie ed ai raggi U.V.; 3. Regolatore di umidità; 4. Non filmogeno.</i>
Campi d'impiego	<i>Impregnante per legno all'interno ed esterno. Utilizzabile anche come finitura applicando 3 mani.</i>
Confezioni	<i>L2,5 - L0,75</i>
Colori	<i>Trasparente e colorato.</i>
MODO DI IMPIEGO	
Applicazione	<i><u>Legno nuovo:</u> 1. Sgrassare, carteggiare; 2. Una mano di Woodprot SI; 3. Applicare 2 mani a finire di Woodprot SF. <u>Legno verniciato:</u> 1. Sgrassare, carteggiare rimuovendo i vecchi strati di vernice; 2. Una mano di Woodprot SI; 3. Applicare 2 mani a finire di Woodprot SF oppure applicare 1 o 2 mani di Flatting Extra.</i>
Tempo di lavorabilità	<i>N.D.</i>
Temperature di applicazione	<i>Superiore ai 10° C, inferiore a 35° C ed umidità relativa dell'ambiente inferiore al 75%.</i>
Diluenti - Diluzione	<i>Pronto all'uso.</i>
Attrezzi consigliati	<i>Pennello, rullo.</i>
Pulizia attrezzi	<i>Con diluente subito dopo l'uso.</i>
Film finale	<i>Satinato.</i>
Essiccamento a 20°	<i>Fuori polvere dopo 2 ore; Sovraverniciabile: dopo 24 ore.</i>
Stoccaggio	<i>Conservare in recipienti originali ben chiusi lontano da fonti di calore, T > 5° C. Da utilizzare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.</i>
Precauzioni	<i>Indossare guanti di gomma. Per applicazione a spruzzo indossare occhiali protettivi e maschera antisolvente. Arieggiare gli ambienti.</i>



70026 Modugno (Bari) Italy - Via Agrigento, 37/39 Z.I.
Tel. (+39) 080 5358845 - Fax (+39) 080 5358822
www.marmoplast.it - info@marmoplast.it

Scheda Tecnica

Woodprot SI

**CODICE ARTICOLO
296**

Impregnante per legno a base di resina alchidica

CARATTERISTICHE

Resa teorica	12 mq/lt circa (1 mano).
Classe di rischio	Infiammabile - Evitare il contatto con gli occhi.
Peso specifico	0,845 Kg/L
pH	-
Viscosità	-
COV	699 g/l.
PVC	-
% Solidi in volume	33%
Certificazione	n.d.
Lavabilità	-
Brillantezza	-
Adesione	n.d.
Note	n.d.

DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

Impregnante per legno a base di resina alchidica (Tipo Woodprot SI della Marmoplast S.n.c.)

Caratteristiche generali *Impregnante per legno all'interno ed esterno. Utilizzabile anche come finitura applicando 3 mani.*

Contenuto solidi in volume 33%

Peso specifico 0,845 Kg/L

Aspetto della pellicola *Satinato.*

Essiccamento a 20°C *Fuori polvere dopo 2 ore; Sovraverniciabile: dopo 24 ore.*